

Specifikationer Fibertex F-43S UV Special

Egenskap	Testmetod	Genomsnittsvärde
Brottgräns MD	EN ISO 10319	13,0 kN/m
Brottgräns CD	EN ISO 10319	17,0 kN/m
Utsträckning MD	EN ISO 10319	50 %
Utsträckning CD	EN ISO 10319	50 %
Brottgräns MD	ASTM D-117	480
Brottgräns CD	ASTM D-117	350
Vikt	EN ISO 9864	300 g/m ²
Tjocklek vid 2 kPa	EN ISO 9863-1	1,8 mm
Färg		Grå
Råmaterial		Polypropylene
Hållbarhet/slitstyrka		<ul style="list-style-type: none">• UV stabiliserad till 5 år av livslängd.• Bioresistent, attackeras inte av mögel och ruttnar ej.• Återvinningsbar.



Fibertex
NONWOVENS

**KAPELL
& ANNAT**

